

CORRO RUST 205 / 206

Primario Anticorrosivo Epóxico

DESCRIPCIÓN

Primario Epóxico de dos componentes (Epoxi-poliamida), de alto poder anticorrosivo, resistencia química y propiedades penetrantes.

USOS

Ideal para estructuras de acero, tuberías, tanques, equipos de la industria alimenticia, química y maquinaria en general. Se puede usar en superficies metálicas nuevas y sobre superficies previamente pintadas a las cuales se les haya eliminado el acabado anterior.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta poder anticorrosivo y auto imprimante.
- Resiste a la inmersión en medios salinos o de alta humedad.
- Excelente adhesión.
- Fácil aplicación.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros → Componente A

5 galones: 18,925 Litros → Componente A

Galón: 3,785 Litros → Componente B



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Epoxy-poliamida	-
Color	Buff	-
Brillo	Semibrillante	-
% Sólidos por peso	55 ± 2	%
% Sólidos por volumen	39 ± 2	%
Contenido de VOC	510 – 530	g/L
Dilución	Diluyente C-20	-
Tiempo de inducción	30	min
Tiempo de vida de la mezcla a 25°C	4	h
Secado a 25 °C	Repinte	3 – 6 h
	Curado total	7 días
Espesor de la película	Seco: 4 – 8	ml
	Húmedo: 9 – 15	ml

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 35 m ² /gal
Rodillo	30 – 35 m ² /gal
Pistola	25 – 30 m ² /gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca, libre de grasa y otros contaminantes. El sucio y el polvo se quitan con una brocha dura y aire bajo presión. El aceite y la grasa deben quitarse con el solvente C-10.

Superficies Metálicas-Ferrosas: Para exposición severa (ambiente agresivamente corrosivo y corrosivo) o servicio de inmersión, utilice equipo de chorro de arena al grado de metal Blanco SSPC-SP5. Para rocío y derrames la limpieza a metal Casi Blanco SSPC-SP10 es satisfactoria. En ambientes moderados se recomienda la limpieza con chorro de arena comercial SSPC_SP6. En ambientes protegidos la limpieza es

a chorro de arena a ráfagas (Brush off) o mecánica y manual ofrecen el sustrato adecuado para una buena adherencia.

Galvanizado y Aluminio: No necesita limpieza a chorro de arena. Quitar el aceite, grasa, sucio y polvo y contaminantes químicos con métodos adecuados.

Preparación del producto y Aplicación

Mezclar cuatro partes del Corro-Rust 205 con una parte de Hardener Corro Rust 206. Agitar bien después de mezclarlo y dejar en reposo al menos 30 minutos (tiempo de inducción). El tiempo de vida útil de la mezcla es de 4 horas. A mayor temperatura, disminuye el tiempo de vida útil. Prepare solamente el material que va a utilizar.

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos.

Ingestión: La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nerviosos central, efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre.

Ingestión: No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores: B y/o C.*

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.