

CORRO BOAT AF3

Antifouling 25%

DESCRIPCIÓN

Esta es una pintura antifouling que forma una película suave diseñada especialmente para embarcaciones de lento movimiento en aguas frías, donde se requiera una protección anti- incrustante moderada.

USOS

Puede ser aplicada tanto en embarcaciones de acero, madera o fibra de vidrio. Ofrece una protección por periodos medios y es ideal para botes de trabajo, pesqueros comerciales, yates en general.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Antifouling económico.
- Secado rápido.
- Excelente adhesión.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por galón	5.3 ± 0.2	%
Color	Azul, rojo y negro	-
Acabado	Semibrillante	-
% Sólidos por peso	68 ± 2	%
% Sólidos por volumen	46 ± 2	%
Óxido cuproso	25 ± 2	%
Contenido de VOC	450 - 470	g/L
Limpieza de Equipo	Thinner C-40	-
Tiempo de secado	8	h
Métodos de aplicación	Brocha o rodillo	



RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 35 m ² /gal
Rodillo	30 – 35 m ² /gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

El casco que se va a pintar debe estar seco y la pintura vieja debe limpiarse muy bien, o de encontrarse en mal estado, debe ser removida totalmente. La superficie debe estar completamente seca, limpia de polvo y grasa.

Preparación del producto y Aplicación

Mezcle bien la pintura antes de comenzar a aplicarla y luego ocasionalmente, durante su aplicación. Debe dejarse secar por lo menos 8 horas entre mano y mano, y también antes de echar la embarcación al agua después de la última mano.

Fibra de vidrio: Lave la superficie con Thinner C-40 para eliminar la grasa y la suciedad. Lije bien con lija # 80-120 hasta opacar el brillo de la superficie. Aplique una mano de primario epóxico CORRO RUST 230, deje secar por 3 horas y luego aplique dos manos de pintura CORRO BOAT 4870 dejando secar ocho horas entre mano y mano.

Cascos de madera: Las capas viejas de pintura antifouling deben rasparse hasta dejar el casco en la madera. Si la pintura vieja es una pintura dura para embarcaciones de alta velocidad, pero no del tipo anti-fouling, debe lijarse bien antes de pintar. Lije suavemente y aplique dos capas de CORRO BOAT 4870.

Cascos de acero: Elimine todo el óxido y las escamas raspando la superficie aplicándose sandblasting (Chorro de arena) o con un cepillo de alambre. Lave la superficie con Thinner C-40 para quitar toda la grasa y la suciedad adheridas. Aplique dos manos de CORRO RUST 220 MC al metal sin pintura, dejando secar dos horas después de cada mano. Aplique una mano de primario epóxico CORRO RUST 230, deje secar por 3 horas y luego aplique dos manos de pintura CORRO BOAT 4870 dejando secar ocho horas mínimo entre mano y mano. *Después de la última mano debe esperarse un mínimo de 8 horas y un máximo de 48 horas, antes de lanzar la embarcación al agua.*

No debe aplicarse a marcos de ventanas, juguetes, muebles o superficies interiores que pueden ser usadas por los niños.

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos.

Ingestión: La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nerviosos central, efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre.

Ingestión: No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores:* B y/o C.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.