

MEGA PRIMARIO SINTÉTICO

MG1200 y MG1260

DESCRIPCIÓN

Primario sintético anticorrosivo, de secado rápido y fácil de lijar. Diseñado especialmente para usarse bajo acabados tipo esmalte.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente resistencia a la corrosión
- Fácil aplicación
- Secado Rápido
- Muy suave para lijar
- No produce poros
- Mayor brillo y durabilidad en los acabados.

PRESENTACIONES



¼ de galón: 0,946 Litros




INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

Preparación del producto y Aplicación

	<p>Relación de la Mezcla:</p> <p>MG 1200 1 parte MG 1920 ¼ parte</p>
	<p>Se recomienda usar boquillas de 1.5mm a 1.8mm</p> <p>* Presión: refiérase a la recomendación del fabricante de la pistola.</p>

	Aplicación: Aplicar 2 manos
	Permitir 10 a minutos de oreo entre manos
	Tiempo de secado: Para recubrir con esmalte 4 horas Para recubrir con laca 24 horas **Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C
Limpieza	Utilice MG 1920

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.