

## PASTA PARA EXTERIOR 1500

### Revestimiento Acrílico para Exteriores, Antihongos



#### DESCRIPCIÓN

Pintuco® pasta para exterior 1500 es una novedosa alternativa para el acabado de superficie. Esta especialmente formulado para su aplicación en exteriores e interiores. Por su excelente adherencia y elasticidad, puede ser usado en superficies de concreto, madera, fibrocemento, plywood y en materiales prefabricados.

#### USOS

Para uso en exteriores sobre paredes de concreto, tabla yeso, fibrocemento, etc. y donde se requiera resanar las irregularidades o rugosidades de la superficies, además de rajaduras, grietas y fisuras.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Un sustituto de repello y acabado a la vez.
- ✓ Excelente resistencia a la acción del sol y la lluvia.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Libre de plomo y mercurio.
- ✓ Especial para resanar las rugosidades de las superficies.
- ✓ Alto poder de relleno y fácil de lijar.
- ✓ Bajo olor (Low VOC).
- ✓ Especializada para aplicaciones en exteriores.

## PRESENTACIONES

Caja: 18 kg

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD (MÉTODO)  | VALOR           | UNIDADES |
|---------------------|-----------------|----------|
| Peso por galón      | 6.8 – 7.1       | kg/gal   |
| Sólidos por peso    | 75 – 79         | %        |
| Sólidos por volumen | 56 – 60         | %        |
| Viscosidad 25°C     | 100000 – 120000 | CPS      |
| Contenido de VOC    | <20             | g/L      |
| Secado a 25°C       | Tacto           | 1 h      |
|                     | Repinte         | 3 – 4 h  |

## RENDIMIENTO Y CONSUMO

*Acabado Fino:* Aplicar la primera mano con llana. Dejar secar por 24 horas y lijar hasta lograr un acabado fino.

*Acabado Texturizado:* Aplicar el revestimiento con llana y luego pasar el instrumento o rodillo escogido para lograr la textura deseada.

*Rinde:* 18 – 20 m<sup>2</sup>/ 18 Kg.

El dato puede variar dependiendo de la rugosidad de la pared, método de aplicación y espesor de la película.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

La superficie debe tener al menos 28 días de fragua en repellos de mortero. Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, tizado, hongos y otros contaminantes. Elimine el hongo con una solución de una cucharada de detergente en polvo y 1 litro de cloro comercial en 3 litros de agua. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

### Preparación del producto y Aplicación

Aplicar con espátula o llana, en movimientos uniformes y en la misma dirección. Cuando seque lijar con lija #80 – 120. Si se desea acabado texturizado utilizar el rodillo para tal fin, permitiendo un secado de al menos 30 minutos para iniciar el texturizado, trabajando por zonas definidas de no más de 6-8 m<sup>2</sup>. La aplicación de al menos 2 manos brindan los mejores resultados, sobre morteros finos, sobre morteros bruscos se pueden requerir manos adicionales. Permitase al menos 24 horas de tiempo entre sobre aplicaciones del revestimiento y un tiempo de 4 horas para repintar con cualquier acabado Pintuco.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO**

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Dejar secar esta mezcla (10% de humedad). Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Consulte la Hoja de seguridad MSDS y la Hoja Técnica de producto TDS para más detalles, de seguridad y de uso, respectivamente. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco o para pulir con papel de lija, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material polvos. Equipo de seguridad recomendado: anteojos de seguridad y guantes impermeables.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto. En caso de intoxicación, lleve el paciente al médico y presente esta ficha técnica. Llamar a: Pintuco Centroamérica: 3039000 o al centro especial de toxicología de panamá: (507) 5131972, (507) 523-49-48, sistema único de emergencias médicas 911, bomberos 103. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## **PRECAUCIONES**

Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles.

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a la Hoja de Seguridad para más detalles.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:  
[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.pintuco.com](http://www.pintuco.com)

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.