

MADETEC PRIMARIOS POLIURETANO CON COLOR

MD2203 NEGRO/ MD2205 BLANCO/ MD2210 TERRACOTA

DESCRIPCIÓN

Fondo pigmentado de dos componentes para uso en áreas interiores. Formulado con resinas especiales e alta calidad que lo hacen una excelente base para acabados de poliuretano o acabados convencionales.

USOS

Fondo pigmentado de dos componentes para uso en áreas interiores. Formulado con resinas especiales e alta calidad que lo hacen una excelente base para acabados de poliuretano o acabados convencionales.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta dureza.
- Resistencia al ataque del agua y de los solventes orgánicos.
- Alto poder de relleno.
- Muy fácil de lijar.
- Alto rendimiento.
- Secado rápido.
- Alta opacidad.
- Se cubre fácilmente con el acabado.

PRESENTACIONES

Galón: 3.785 Litros

5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD (MÉTODO) | VALOR | UNIDADES |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Peso por galón | 4.30 – 5.00 | Kg/Gal |
| Viscosidad | 75 – 85 | KU |
| Sólidos por peso | 55.0 – 63.0 | % |
| Sólidos por volumen | 40.0 – 45.0 | % |
| Color | Negro, blanco, terracota | - |



| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo genérico | Resina poliuretano |
| Estabilidad | 12 meses |
| Secado a 25°C | Para lijado suave de 10 a 15 minutos. Para lijado Profundo de 20 a 30 minutos. |

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Debe aplicarse a una superficie de madera nueva, seca, limpia, bien lijada y que no esté resinosa.

Puede aplicarse sobre cualquiera de los tintes de la línea Madetec.

En caso de maderas de repinte, se pueden presentar dos opciones:

Película actual en mal estado: elimine con Thinner Madetec adecuado, y por medios mecánicos. Acondicione luego como si se tratara de una superficie nueva.

Película actual en buen estado: acondicione, lijando la película existente en el sentido de la veta. Use un proceso de lija adecuado, dependiendo de la profundidad, que permita nivelar y uniformar la superficie; luego, afínala con el papel de lija # 220.

Preparación del producto y Aplicación

Si aplica con pistola, use una presión de aire de 35 a 40 libras por pulgada cuadrada.

Aplique de 2 a 3 manos medianas de Primario con Color, dependiendo del relleno deseado, y deje un tiempo de secado de 20 minutos entre manos.

Deje secar de 30 a 40 minutos y lije con papel lija #320 ó lija Frit Cup de 3M No. 220.

Afine con lija # 360.

Puede recubrir con cualquier laca de acabado Madetec.

Temperatura óptima de aplicación: 25-30 grados centígrados. Humedad relativa ambiental óptima: 50-70%.

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos. *Ingestión:* La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nervioso central, efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos. *Inhalación:* Traslade a la persona afectada al aire libre. *Ingestión:* No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad MSDS para más detalles. Mantener se lejos de calor y de fuentes de ignición.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores: B y/o C.*

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.